

SUPER RUBIO

BITUMINEUZE WATERDICHTING VOOR DAKEN EN GOTEN.

OMSCHRIJVING:

Super Rubio is een zwarte, half-vloeibare en met vezels versterkte coating voor snelle waterdichting van daken en goten, zelfs op een natte ondergrond. **Super Rubio** is een naadloze rubber-bitumelaag die vrijwel alle dakmaterialen zoals roofing (bitumineuze dakmembranen), zink, ... herstelt en renoveert. Ook toepasselijk op funderingen, metalen, beton, oude asfalt, ... Niet toepassen op natuur-, kunstleien of asbestplaten. Gebruik hiervoor onze **Rubiocryl**.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Het grondvlak vooraf grondig schoonmaken en slecht hechtende delen verwijderen.
- Barsten en blaren eerst openmaken, opvullen en dichtkleven met reparatiepasta **Rubio Mastic**. Nadien mee behandelen met het volledig oppervlak. Platte daken moeten een helling hebben. Plaatsen waar het water niet afvloeit degraderen het eerst.
- Omroeren voor gebruik. Aanbrengen met kwast, borstel, rubberschuiver, of airless. Verdunnen met White Spirit (terpen tine) bij koud weer, bij gebruik van airless en eventueel als eerste indringingslaag. Er kan ook eerst één laag sneldrogende **Rubio Primer Quick Dry** (30 min.) worden aangebracht als fixeerlaag.
- **Super Rubio** wordt in 1 en bij voorkeur 2 gekruiste lagen aangebracht. Er kan eventueel ter versterking een weefsel tussen de lagen ingebed worden.
- Afschermen tegen U.V.-stralen met de reflectieve toplaag **Rubio Roofatex Alu** en dit na minimum 3 weken droging.
- Gereedschap reinigen met White Spirit.
- Verwerkingstemperatuur: 8 °C à 30 °C.

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Basis: bitumen, rubber, polymeren en vezelversterking.
- Kleur: zwart.
- Consistentie: half-vloeibaar.
- Vlampunt cc (astm d93): 42 °C (Pensky Martens).
- Visco 40 °C (astm d445): 2492 mm²/s.
- Densiteit: ca. 1.10 kg/l bij 20 °C.
- Veiligheid: raadpleeg de veiligheidsfiche.
- Transport: raadpleeg de veiligheidsfiche.

DROOGTIJD:

Stofvrij na 4-6 uren, droog na 24-36 uren afhankelijk van de atmosferische omstandigheden, na ca 8 dagen beloopbaar - echter niet voor intensieve circulatie.

VERBRUIK:

0,70 à 1 l/m²/laag afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond.

Deze verbruiken zijn louter indicatief. U dient een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

VERPAKKING:

5 liter - 12,5 liter - 25 liter.

OPSLAG:

In gesloten en originele verpakking, op een koele plaats, ten minste 12 maanden.

