

Mapeplan® T Seam Prep



Reinigende vloeistof ter voorbereiding van naden in FTO/TPO membranen

Nettoyant liquide pour la préparation des joints des membranes FTO/TPO

OMSCHRIJVING

MAPEPLAN T SEAM PREP is een oplosmiddelhoudende verdunner, speciaal geformuleerd voor het reinigen van membranen en de voorbereiding van overlappingsen vooraleer Mapeplan T FPO/TPO waterdichtings-membranen te lassen.

REINGINGS- EN VOORBEREIDINGS PROCEDURES VAN MAPEPLAN T OVERLAPPINGEN

Als volgt te gebruiken teneinde de correcte reinigings- en voorbereidings procedures te volgen voor overlappingsen van Mapeplan T FPO/TPO membranen.

Voor alle nieuwe en bestaande overlappingsen bevelen wij de reiniging en voorbereiding met **MAPEPLAN T SEAM PREP** aan vóór het lassen.

Zodra alle oplosmiddelen verdampt zijn en het membraan droog is, kan men lassen.

MAPEPLAN T (Vervuild)

Vuile bouwplaats, luchtgedragen stof

- Reinigen met een bezem;
- Reinigen met water;
- Beide zijden van lasnaden behandelen met **MAPEPLAN T SEAM PREP**;
- Wacht tot alle oplosmiddelen verdampt zijn en het membraan droog is.

MAPEPLAN T (Zwaar Vervuild)

- (Renovatie, uitbreidingsproject)
- Reinigen met een bezem;
 - Reinigen met water en schrobborstel (mechanisch reinigen en /of met detergent indien nodig);
 - Beide zijden van de lasnaden behandelen met **MAPEPLAN T SEAM PREP**

DESCRIPTION

MAPEPLAN T SEAM PREP est un diluant solvanté, spécialement formulé pour le nettoyage des membranes et pour la préparation des joints avant le soudage des membranes d'étanchéité Mapeplan T FPO/TPO.

PROCÉDURES DE NETTOYAGE ET DE PRÉPARATION DES JOINTS MAPEPLAN T

A utiliser comme suit afin de suivre les procédures correctes de nettoyage et de préparation des joints des membranes Mapeplan T FPO/TPO.

Nous recommandons que toutes les zones de soudage des membranes en place et des membranes additionnelles soient nettoyées avant le soudage avec **MAPEPLAN T SEAM PREP**.

Une fois les solvants évaporés et la membrane complètement sèche, commencez le soudage.

MAPEPLAN T (Souillé)

- Nettoyer avec un balai;
- Nettoyer avec de l'eau;
- Traiter les deux parties du joint de soudure avec **MAPEPLAN T SEAM PREP**;
- Attendre que les solvants s'évaporent et que la membrane soit sèche avant la soudure

MAPEPLAN T (à rénover)

- Nettoyer avec un balai ;
- Nettoyer à l'eau et récurer à la brosse (nettoyage mécanique en puissance et/ou détergent si nécessaire);
- Traiter les deux parties du joint de soudure avec **MAPEPLAN T SEAM PREP**

Mapeplan® T Seam Prep

Wacht tot alle oplosmiddelen verdampt zijn en het membraan volledig droog is alvorens te lassen.

Wrijf het stof en vuil niet in het membraan. Breng de reiniger royaal aan op het oppervlak of overlap en trek het vuil en de reiniger op een schone witte doek.

VERPAKKING

MAPEPLANT SEAM PREP is beschikbaar in 5 liter blikken.

OPSLAG

Kan worden gedurende 12 maanden bewaard worden in een droge en frisse ruimte, beschermd tegen hitte aan temperaturen tussen +5 °C en +30 °C.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Eigenschappen/symbolen:

F - licht ontvlambaar

Xi - irriterend

R-Betekenis:

R11 - licht ontvlambaar.

R36 - irriterend voor de ogen.

R66 - herhaalde blootstelling kan huid droogheid of huidwonden (kloven) veroorzaken.

R67 - dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Voor verdere en volledige informatie over een veilig gebruik van ons product verwijzen wij u naar onze meest recente versie van het veiligheidsinformatieblad, beschikbaar op onze site.

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

WAARSCHUWING

Hoewel de technische details aanbevelingen in deze technische fiche productgegevensblad overeenstemmen met het beste van onze kennis en ervaring, moet alle bovengenoemde informatie in elk geval als louter indicatief worden opgevat en onder voorbehoud van bevestiging na praktische toepassing op lange termijn: om deze reden moet iedereen die van het product gebruik wil maken, van tevoren nagaan of het geschikt is voor de beoogde toepassing: in elk geval is alleen de gebruiker volledig verantwoordelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het product.

Attendre que les solvants s'évaporent et que la membrane soit complètement sèche avant la soudure.

Ne pas incruster la poussière ou la saleté dans la membrane. Appliquer le nettoyant généreusement sur la surface ou le joint et ôter la saleté et le nettoyant à l'aide d'un chiffon blanc propre.

CONDITIONNEMENT

MAPEPLANT SEAM PREP est disponible en fûts métalliques de 5 litres.

STOCKAGE

Se conserve dans un endroit frais et sec à l'abri de la chaleur à des températures entre +5°C et +30 °C pendant 12 mois dans son emballage d'origine.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

IDENTIFICATION DU DANGER

Propriétés/symboles:

F - Hautement inflammable

Xi - Irritant

R-Significations:

R11 - Très inflammable.

R36 - Irritant pour les yeux.

R66 - Une exposition répétée peut causer sécheresse ou blessures de la peau.

R67 - Les émanations peuvent provoquer somnolence et étourdissements. Pour plus d'informations complètes sur l'utilisation de notre produit en toute sécurité, veuillez consulter la dernière version de la fiche de sécurité des matériaux disponible sur notre site.

PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

AVERTISSEMENT

Bien que les détails techniques et les recommandations de cette fiche technique correspondent au meilleur de notre savoir et expérience, toutes les informations reprises ci-dessus sont fournies uniquement à titre strictement indicatif, et sous réserve d'une confirmation après application pratique à long terme; en tout cas seul l'utilisateur est complètement responsable de toutes les conséquences qui sont dues à l'utilisation du produit.

Pour cette raison, toute personne ayant l'intention d'utiliser le produit doit s'assurer à l'avance qu'il convient à l'application envisagée.



www.mapei.com

Het gamma MAPEPLAN wordt gefabriceerd door:
La gamme MAPEPLAN est produite par:



Siège social/Siège administratif: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Administratief kantoor/Bureau administratif: Via dell'Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy
Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it

Rev. 1-19