

RUBIO PRIMER QUICKDRY

BITUMINEUS SNELDROGEND FIXEERMIDDEL

OMSCHRIJVING:

Rubio Primer Quickdry is een bitumineuze sneldrogende hechtlaag met groot penetratie- en hechtvermogen. Droogtijd: +/- 30 minuten!

TOEPASSINGSGEBIEDEN:

- Wordt toegepast alvorens roofing of bitumineuze renovatie-producten aan te brengen om stoffige en absorberende oppervlakten te fixeren, zodat de hechting tussen de ondergrond en het aan te brengen materiaal aanzienlijk wordt verbeterd.
- Ook voor bescherming van funderingen.
- Zeer goede aanhechting op vrijwel alle materialen: oude roofing, metalen, isolatieplaten, hout, beton, baksteen, ...
- Tact isolatieplaten op styreenbasis aan.

GEBRUIKSAANWIJZING:

- Ondergrond reinigen, ontvetten en alle losse delen verwijderen.
- Aanbrengen met borstel, rol of spuit op droge of eventueel lichtjes vochtige ondergrond.
- Gereedschappen reinigen met white spirit (terpentine).
- Droogtijd : +/- 30 minuten.

VERBRUIK:

5 à 6 m²/L, afhankelijk van de ondergrond

Deze verbruiken zijn louter indicatief. U dient een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Basis: bitumen, hechtadditieven en oplosmiddelen
Consistentie: dun, vloeibaar, groot penetratievermogen
Kleur: zwart
Vlampunt cc (astm d93): > 23 °C (Pensky Martens)
Visco 40 °C (astm d445): 46 mm²/s
Densiteit: ca 0.92 kg/L bij 20 °C

VERPAKKING:

Blik 5 L, 12,5 L en 25 L

HOUDBAARHEID:

In goed gesloten verpakking, ten minste 12 maanden houdbaar, mits droog en vorstvrij bewaard.

Raadpleeg de veiligheidsfiche van dit product voor veiligheid, gezondheid en transport.
Datum TDS: 19/12/13



MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com



AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.