

RUBIO SIL-O-SEC

KLEURLOOS IMPREGNEERMIDDEL - SOLVENTGEDRAGEN - VOOR STEENACHTIGE ONDERGRONDEN

OMSCHRIJVING

Rubio Sil-O-Sec is een kleurloos impregneermiddel voor steenachtige ondergronden.
Het product is gebaseerd op een 10 % combinatie van oligomeer-siloxanen en laag-moleculaire silanen.

Rubio Sil-O-Sec heeft een volledig waterafstotende, ademende laag.

Nota: Niet geschikt voor toepassingen op arduin.

SPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN

- Zeer goed watervast, zeer duurzaam waterafstotend.
- Vermindert vuilaanhechting, mos- en algengroei.
- Op droge en licht vochtige ondergronden te verwerken. (minimum drie dagen winddroog).
- Zeer goede penetratie.
- Hoge alkali- en U.V.-bestendigheid.
- Waterdampdoorlaatbaar.
- Lichte verkleuring en glansloos.
- Scheuroverbruggend tot 200 micron.

TOEPASSINGSGBIEDEN

Rubio Sil-O-Sec dient voor het waterwerend maken van alle steenachtige ondergronden zoals gevelelementen, klinker- en metselwerk, mortel, minerale pleistermaterialen, gasbeton, beton, eternietplaten, bakstenen etc.

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding:

- De ondergrond moet ten minste "winddroog" zijn.
- Vervuilde oppervlakten vooraf reinigen of stralen.
- Scheuren groter dan 0,2 mm, losse voegen en gaten eerst herstellen. - Verf en bitumen verwijderen.
- Ruiten, verfwerk, raam- en deurkozijnen afdekken met plastic folie.
- Mossen en algen behandelen met Rubioclean. Voor de werkwijze: zie technische fiche.

Toepassing:

- **Rubio Sil-O-Sec** onverdund aanbrengen met langharige blokkwast of nevelspuit d.m.v. bevoelen van boven naar beneden.
- Bij voorkeur 2 lagen nat in nat rijkelijk aanbrengen zodat de ondergrond volledig verzadigd is.

Algemene opmerkingen :

- Enkel verwerken bij temperaturen boven 5 °C.
- Droging: 15 min. bij 15 °C.
- Gereedschap reinigen met white spirit of thinner.
- De met **Rubio Sil-O-Sec** behandelde muren kunnen niet zomaar worden overschilderd. Raadpleeg hiervoor uw leverancier.
- Niet toepassen op arduin (veroorzaakt vlekken).
- Vlekken op glas onmiddellijk verwijderen met white spirit of thinner.

TECHNISCHE KENMERKEN:

Basis: 10 % oligomeer- siloxaan/silanen
Uitzicht: heldere oplossing
Consistentie: waterdun
Vlampunt cc (astm d93): > 40 °C
Densiteit: ca 0.8 g/cm³ bij 20 °C
Alkalibestendigheid: uitstekend

VERBRUIK

Afhankelijk van de ondergrond ca. 0,5 tot 1 L/m²

Deze verbruiken zijn louter indicatief. U dient een staal te zetten om het exacte gebruik te bepalen.

HOUDBAARHEID

In goed gesloten verpakking, tenminste 12 maanden houdbaar mits droog en vorstvrij bewaard.

VERPAKKING

PVC bus van 5 L, 10 L et 25 L
en vaten van 200 L



Raadpleeg de veiligheidsfiche van dit product voor veiligheid, gezondheid en transport.
Datum TDS: 24/10/17

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com



AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle-Facon NV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.